

年 月 日

栃木県小山市城北2丁目1番地  
ダイヤケミカル株式会社  
TEL 0285-25-2785  
FAX 0285-25-3502



## 品質証明書

当社製のビーズ法ポリスチレンフォーム保温板「ALGC付ダイヤボード3号」は、日本工業規格ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材 保温板3号 (JIS A9511) に合格しており、下記の規定に適合しております。

— 記 —

種 類	ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材 保温板3号
ホルムアルデヒド放散 による区分	F☆☆☆☆
密 度 Kg/m <sup>3</sup>	20以上
熱伝導率 W/(m・k)	(平均温度 23℃) 0.040以下
曲げ強さ N/cm <sup>2</sup>	18以上
吸水量 g/100cm <sup>2</sup>	1.0以下
燃 焼 性	3秒間以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ、 燃焼限界指示線を越えて燃焼しない。
耐熱安全使用温度	80℃以下
外 装 材 (ALGC)	アルミ箔 0.020mm 54.2g/m <sup>2</sup> 純度99.3% ガラスクロス 0.12mm 86g/m <sup>2</sup> 平織り