

年 月 日

栃木県小山市城北2丁目1番地
ダイヤケミカル株式会社
TEL 0285-25-2785
FAX 0285-25-3502



品質証明書

当社製のビーズ法ポリスチレンフォーム保温材「ALGC 付ダイヤチーズカバー」は、日本工業規格（JIS A9511） ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材、継手カバーに適合し下記の規定に準じております。

— 記 —

種類	ビーズ法ポリスチレンフォーム継手カバー
ホルムアルデヒド放散 による区分	F☆☆☆☆
密度 Kg/m ³	25以上
熱伝導率 W/(m・k)	(平均温度 23℃) 0.037以下
曲げ強さ N/cm ²	25以上
吸水量 g/100cm ²	厚さ30mm未満 2.0以下 厚さ30mm以上 1.0以下
燃焼性	3秒間以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ、 燃焼限界指示線を越えて燃焼しない。
耐熱安全使用温度	70℃以下
外被材 (ALGC)	アルミ箔 0.020mm 54.2g/m ² 純度99.3% ガラスクロス 0.12mm 86g/m ² 平織り